

Техническое описание

Краска МА-15

Для наружных и внутренних отделочных работ
(за исключением окраски полов)

Осуществляем доставку по всей России 8-800-555-58-25 (Звонок по России бесплатный)

Описание

Готовая к применению масляная краска МА-15 различных цветов предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений (за исключением окраски полов), также краска используется в строительстве для наружных и внутренних отделочных работ.

Краска удобна в применении, имеет хорошую укрывистость, наносится различными методами, как на деревянные, так и металлические поверхности. Покрытие, образуемое краской МА-15 обладает достаточной твердостью, атмосферо- и светостойкостью, оно стойкое к воздействию воды. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека.

Нанесение

Краску наносят на сухую подготовленную поверхность распылением, кистью или валиком в один, два слоя. На окрашиваемую поверхность краску МА-15 наносят при температуре окружающего воздуха от +5 до +35°C и относительной влажности не более 85%.
Расход на один слой:

Расход на однослойное покрытие краски составляет 55-240 г/м².

Практический расход краски зависит от её цвета, конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности, метода и условий нанесения.

Толщина однослойного покрытия краски 25 - 30 мкм (двухслойного 50 - 60 мкм).

Фактическая толщина зависит от рабочей вязкости, метода окрашивания, квалификации персонала.

Продолжительность сушки краски при температуре (20±2)°C – 24 ч. Окончательная сушка при температуре (20±2)°C в течение 120 ч.

Цвет

После высыхания краска образует однородную, без оспин, морщин и посторонних включений поверхность.

Краска МА-15 выпускается следующих цветов: тёмно-красная, кремовая, тёмно-жёлтая, зеленая, фисташковая, голубая, светло-голубая, темно-серая, коричневая, красно-коричневая, бежевая.

Технические характеристики

Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее	26
Массовая доля летучего вещества, %, не более	12
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5)°C, с	64-140
Степень перетира, мкм, не более	90
Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м ² , не более в зависимости от цвета	45-210
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	24
Твердость пленки по маятниковому прибору: ТМЛ (маятник Б), отн. ед., не менее	0,05
М-3, усл. ед., не менее	0,13
Условная светостойкость плёнки, ч, не менее	2
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °C, не менее	0,5

Схемы окраски

Металл: грунтовки типа ВЛ, ГФ, КФ, МС, ПФ, ФЛ, по ржавой поверхности «Уникор» или преобразователь ржавчины — 1 слой + краска МА-15 — 1-2 слоя.

Без грунтования — 1-2 слоя краски МА-15.

Дерево: (профиленное, прогрунтованное олифой) — 1-2 слоя краски.

Срок службы покрытия

При соблюдении требований к подготовке окрашиваемой поверхности, нанесению и сушке ЛКМ покрытие краской МА-15, нанесённой в два слоя по металлу, сохраняет защитно-декоративные свойства в течение года в умеренном климате (температурные значения от -45°C до +60°C).

Условия хранения

Краску хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -40°C до +40°C.

Гарантийный срок хранения краски - шесть месяцев со дня изготовления.