Эксклюзивный представитель КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО
ОРИОН
www.spb-orion.ru

Техническое описание

ГИДРОШПАТ

Гидроизоляция полов, гидроизоляционная уретановая шпатлёвка на водной основе

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Описание

- водостойкость и водонепроницаемость
- высокая адгезия и износостойкость
- наносится на свежий и влажный бетон
- экологичность (водная основа)

Гидроизоляционная шпатлёвка характеризуется высокой стойкостью к воздействию минеральных и органических сред и механической прочностью на сжатие и на отрыв.
Шпатлёвка Гидрошпат применяется как самостоятельное покрытие, так и в комплексе с другими материалами.

Сфера применения

Гидроизоляционная шпатлёвка применяется для гидроизоляции пола, для заделки трещин бетонных полов (в т.ч. мелких, "паутинка"), для создания защитного и гидроизоляционного слоя под системы наливных полов. Шпатлёвка может наноситься на влажные основания, на свежий бетон.
Шпатлёвка Гидрошпат используется для гидроизоляции бассейнов и резервуаров с водой, для гидроизоляции под плитку и цементную стяжку, для гидроизоляции санитарных помещений и очистных сооружений, а также для внешней гидроизоляции фундаментов.
Гидроизоляционное покрытие является экологически чистым, может применяться в пожаро- и взрывоопасных местах.

Объекты применения

Гидрошпат рекомендуется для применения внутри и снаружи помещений:
- пищевая и фармацевтическая промышленность
- торговые, складские, подсобные помещения, «мокрые» цеха
- производственные, ремонтные помещения, гаражи, ангары
- торговые центры, офисы, школы, больницы

Состав

Трехкомпонентный уретановый компаунд, состоит из полуфабриката (водной дисперсии уретанового пленкообразователя с целевыми добавками), отвердителя и сухой смеси.

Технические параметры продукта

Основа материала	уретановый преполимер
Внешний вид пленки	однородная матовая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	80
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более	24
Жизнеспособность после смешения, мин, не менее	24
ТУ	2313-031-98310821-2010

Способ применения

Компоненты А, Б и С смешиваются перед употреблением с помощью механической мешалки. Наносить на чистую поверхность, с помощью ракли с регулируемым зазором или зубчатым шпателем.
Расход составляет 1,5-4,0 кг/м2 в зависимости от толщины слоя.
После проведения работ инструмент очистить водой.

Условия хранения

Полуфабрикат шпатлёвки хранить при температуре не ниже +5°С.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара 5кг.
Внимание!
Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.