КОМПАНИЯ КраСКо
Москва, Электролитный проезд, д.3 стр.5
тел.: (495) 221-21-80, www.krasko.ru

Тексил
краска для бетонных полов (матовая)

- **простота и удобство нанесения**
- **надёжная защита бетонных полов**
- **обеспечивает износостойкость и низкую истираемость**
- **можно применять даже при отрицательных температурах**
- **матовая**

Тексил — износостойкая краска по бетону, матовая краска для бетонных полов на органической основе.
Краска применяется для окраски бетона и бетонных поверхностей, для создания высокопрочного поверхностного слоя промышленных бетонных полов, обеспечивает надёжную защиту бетонного пола и значительно продлевает срок его эксплуатации.
Краска специально разработана для защиты промышленных полов от воздействия механических и транспортных нагрузок.

Цвет
Базовый цвет: RAL 7040. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика **от 350кг**.

Применение

Краска по бетону **Тексил** обладает универсальным комплексом свойств. Среди них следует выделить такие несомненные достоинства, как способность к быстрому отверждению (2 часа) и возможность нанесения при отрицательных температурах, что, вне зависимости от времени года, обеспечивает данному покрытию ряд существенных преимуществ в ситуации, когда сроки проведения монтажных работ ограничены.

Тексил — идеальный вариант для быстрой защиты промышленных бетонных полов.
Краска рекомендуется для покраски бетонных полов складских и торговых помещений, производственных цехов, ангаров, гаражей, парковок и любых других объектов, где требуется долговечный пол с высокими эксплуатационными характеристиками без специальных требований по уходу. Краска для бетона обладает устойчивостью к действию моющих средств и атмосферных осадков.

Тексил — хорошее решение для не отапливаемых или холодных помещений. Краску для окрашивания бетона можно использовать на улице, в том числе для парковок, дорожек, въездов, а также на открытых погрузочно-разгрузочных площадках, балконах, мостах, лестницах и других открытых участках.

Тексил - лучший ответ на вопрос, чем покрасить бетонный пол.

Способ применения
Поверхность должна быть чистой и сухой, не должна содержать цементного (известкового) молочка, для его удаления применяются мозаично-шлифовальные машины.

- Краска наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем **в 1-2 слоя**.
- При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости (не более 5%) растворителями: **Р-Универсал**, **ксилол**, Р-4, Р-4А, Р-646, Р-647, ацетон, сольвент, бутилацетат.
- Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от **-20˚С до +30˚С**.
- Время высыхания при температуре от +5°С — **5-6 часов**.
- Время высыхания при температуре **+20°С — 1 час.**

Расход
Расход краски составляет **0,2-0,3 кг** на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Меры предосторожности
При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение
Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара 3кг, 10кг, 25кг.

Технические данные

Основа материала	пвх смола
Массовая доля нелетучих веществ, %	70
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	60-120
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более	1

Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более	180
Условная светостойкость, ч	24
Прочность пленки при ударе, см, не менее	40
Прочность пленки при изгибе, мм, не более	3
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее	48
Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч	2
Степень перетира, мкм, не более	80
Температура эксплуатации покрытия	от -40˚С до +80˚С
Цвет	серый
ТУ	20.30-003-01524656-2017