Эксклюзивный представитель КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО
ОРИОН
www.spb-orion.ru

Техническое описание

НЕРЖАМЕТ-ГРУНТ

Высокоэффективная антикоррозионная алкидная грунтовка по металлу

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Описание

- простота и удобство нанесения
- повышенная адгезия к металлам
- высокие антикоррозионные свойства
- грунтовка «два в одном»
- наносится прямо на ржавчину
- алюминиевый наполнитель

Антикоррозионный алкидный грунт с ингибиторами коррозии и алюминиевым наполнителем. Грунт применяется как для чистых, так и ржавых металлических поверхностей. Наносится прямо на ржавчину.
Антикоррозионная грунтовка Нержамет-Грунт — продукт "два в одном". Совмещает в себе преобразователь ржавчины и антикоррозионный грунт.
Антикоррозионная грунтовка обеспечивает длительную защиту поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности, солнца и т.п. Грунтовка обладает высокой укрывистостью, образует ровную полуматовую плёнку.
Покрытие на основе данного грунта отличается высокой изолирующей способностью и влагостойкостью. Входящий в состав алюминиевый наполнитель придает покрытию дополнительные износостойкие качества. Нержамет-Грунт может использоваться и в качестве самостоятельного покрытия.

Сфера применения

Антикоррозионная алкидная грунтовка Нержамет-Грунт применяется для защиты поверхностей из чёрного металла и чугуна, в том числе покрытых ржавчиной и остатками старого покрытия, плотно сцепленными с металлом.
Антикоррозионный грунт позволяет обеспечить долговечную и надёжную защиту от коррозии строительных металлоконструкций, труб, бытовых радиаторов отопления, внешних поверхностей емкостей водонапорных башен, гаражей, деталей машин и механизмов, а также железо-бетонных конструкций и металлических крыш.
Грунт для металла изготавливается с применением современных технологий, с использованием высококачественного сырья отечественных и зарубежных производителей.

Технические параметры продукта

Основа материала	алкидная смола
Внешний вид пленки	однородная матовая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	53-58
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	20-60
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более	4
Прочность пленки при ударе, см, не менее	40
Прочность пленки при изгибе, мм, не более	3
Степень перетира, мкм, не более	40
ТУ	2312-007-98310821-08

Способ применения

Грунтовку перед нанесением перемешать. Наносить на сухую, очищенную от грязи и рыхлой ржавчины поверхность распылителем, кистью или валиком в один-два слоя. При необходимости грунт до рабочей вязкости разбавить уайт-спиритом.
Температурный режим нанесения грунтовки: от -5°С до +50°С. Время высыхания при температуре +20°С — 4 часа.

Расход

Расход грунта — 0,25-0,3кг на 1 кв.м. в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Цвет

Базовые цвета: серый, красно-коричневый.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Грунт хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара
0,9кг, 25кг.