Sando F

Pigment PROF

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для фасадных поверхностей

- **Система Pigment PROF: отличная укрывистость и скорость работ**
- **Образует покрытие, устойчивое к воздействию CO_2 на окрашенную поверхность**
- **Срок службы покрытия составляет до 10 лет**
- Обладает высокой адгезией к поверхности
- Быстро высыхает

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей
Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	61%
Плотность	1,45 кг/л
Водопроницаемость	0,12
Паропроницаемость Sd, m	0,12
Паропроницаемость, класс	1 (высокая)
Время до нанесения следующего слоя	1-2 часа
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Степень блеска

4

Gardner 60°

Упаковка

2,5 л 10 л

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная фасадная краска для фасадных поверхностей. Образует прочное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию CO_2, что делает ее идеальной для окрашивания строений, расположенных вблизи автомагистралей, промышленных районов и т. д. Обладает высокой паропроницаемостью, образуя «дышащее» покрытие. Благодаря отличной укрывистости глубокоматовая краска скрывает небольшие дефекты поверхности. Покрытие обладает грязеотталкивающими свойствами. Краска может использоваться в качестве декоративной при окрашивании поверхностей, покрытых структурной краской (например для окрашивания в темный цвет). Легко наносится, не образуя потеков. Быстро сохнет. Содержит специальные добавки против грибка и водорослей.
Срок службы покрытия на фасадных поверхностях до 10 лет (согласно заключению ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ» по определению долговечности комплексного покрытия).

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич, каменную кладку и т. п.). Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.
Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью **Фасадной грунтовки глубокого проникновения Dulux**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°С до +30°С, относительной влажности воздуха <80%. При использовании по новым, очищенным до гладкого основания поверхностям рекомендуется в виде грунтовочного покрытия предварительно нанести слой разбавленной Sando F. При использовании на другие поверхности рекомендуется нанести специальное грунтовочное покрытие.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,54 мм, угол факела распыла 60°.