

AURA Luxpro Remix Aqua 30

АКРИЛОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ

- полуматовая
- водоразбавляемая
- не желтеет
- быстросохнущая
- колеруется



Свойства	Акриловая краска для внутренних и наружных работ. Обладает высокой укрывистостью и хорошей адгезией к поверхности. Образует прочное полуматовое покрытие с отличными декоративными характеристиками. Быстро сохнет. Не обладает остаточной липкостью. Устойчива к многократному мытью и очищению, в том числе неабразивными моющими средствами. (I класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300). Не растрескивается и не желтеет со временем, выдерживает перепады температуры и влажности. Может применяться по основаниям, ранее окрашенным водно-дисперсионными, масляными и алкидными составами. Колеруется по системе Eskarocolor. Без запаха, не содержит органических растворителей. Соответствует Евродирективе 2004/42/CE.
Назначение	Для окраски новых или ранее окрашенных деревянных поверхностей (оконные рамы, двери, плинтусы, откосы, элементы мебели и декора и т.п.), а также минеральных и загрунтованных металлических поверхностей внутри помещений. Может применяться для окрашивания деревянных, минеральных, загрунтованных металлических поверхностей вне помещений, но не подвергающихся агрессивным атмосферным воздействиям (например, под навесом). Не подходит для окраски полов.
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть обезжиренной, сухой, очищенной от отслаивающихся покрытий, грязи и пыли, ржавчины. Блестящие поверхности обработать наждачной бумагой до матовости, металлические поверхности загрунтовать алкидной грунтовкой.
Нанесение	Краску тщательно перемешать и нанести в 1-2 слоя кистью или валиком. Окрасочные работы проводить при температуре основания и окружающего воздуха от +10°C до +30°C.
Цвет	Белый.
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor (база А).
Расход	100-125 г/м ² или 8-10 м ² /л в один слой, в зависимости от способа нанесения и типа основания.
Время высыхания	От пыли - 1,5 - 2 часа. Готово к нанесению второго слоя через 5-6 часов при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик велюровый или с коротким ворсом до 4 мм.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая эмаль очищается механически.
Меры предосторожности	Эмаль нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды.
Состав	Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев - от даты указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем и на почву. Остатки эмали и сухая тара подлежат утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	0,9 л (1,1 кг) / 2,4 л (2,9 кг)