

AURA Fasad Fort

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ЦОКОЛЕЙ



- Белая матовая высокоукрывистая водно-дисперсионная краска для фасадов и цоколей.
- Удобна в нанесении, надежно укрывает поверхность за два слоя.
- Создает надежный барьер для влаги и грязи.
- Стойкая к мытью, обладает низким грязеудержанием и легко очищается.
- Препятствует появлению высолов.
- Атмосферостойкая, выдерживает резкие колебания температур и влажности.
- Содержит эффективный биоцид для предотвращения роста микроорганизмов.
- Идеально подходит для окраски фасадов и цоколей на ответственных объектах.
- Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета.

Свойства	Легко наносится. Хорошо укрывает, образует стойкое к истиранию, паропроницаемое покрытие. Обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Содержит биоциды. Обработанная поверхность приобретает влагозащитные свойства. Краска не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
Назначение	Для фасадов и цоколей. Применяется для окрашивания бетона, газобетона, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, кирпичной кладки; может использоваться в системах теплоизоляции, для обновления поверхностей ранее окрашенных ВД красками.
Подготовка поверхности	Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности окрашиваемого основания рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в два слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 2 часа после нанесения первого. Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания краски. Запрещается окрашивать фасады во время дождя, тумана. На свежие цементные основания может наноситься не ранее, чем через 4 недели.
Цвет	Белый
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor в базы A, TR, более, чем в 15000 оттенков, ручная – с использованием пигментных паст TM Aura.
Расход	10-12 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Для рельефных поверхностей расход красок увеличивается и определяется опытным путём.
Время высыхания	При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% через 1-2 часа покрытие высыхает на поверхности и готово к последующему окрашиванию. Окрашенная поверхность устойчива к воздействию влаги спустя 24 ч после нанесения при температуре выше +18 °C и влажности не более 80%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой с длиной ворса от 20 мм, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Транспортировка	В неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Допускается транспортировка продукта в морозостойком варианте при отрицательных температурах до -40°C без изменения свойств, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при температуре +20±2°C в течение 24 часов, после чего тщательно перемешать. Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	2,7/3,8 кг, 9л/12,6 кг.