

# AURA Fjord

МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



- Матовая белая краска устойчивая к воздействию влаги
- Обладает хорошей укрывистостью и адгезией к основанию
- Легко раскатывается и образует равномерное качественное покрытие, имеющее хорошую устойчивость к мокрому истиранию (III класс износостойкости по DIN EN 13 300)
- Паропроницаемая
- Тонируется по системе Eskarocolor

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Свойства</b>                  | Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Хорошо укрывает, легко наносится. Образует равномерное покрытие, устойчивое к мокрому истиранию и повышенной влажности. Краска не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.   |
| <b>Назначение</b>                | Для стен и потолков внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, а также с возможными колебаниями влажности. Применяется для окрашивания новых или ранее оштукатуренных, окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванных, оклеенных различными рулонными отделочными материалами поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, асбоцемента, гипсокартонных плит, ДСП.  |
| <b>Подготовка поверхности</b>    | Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Непрочные и загрязненные места зачистить шпателем или металлической щеткой и обеспылить. Имеющиеся глубокие дефекты поверхности (выбоины и трещины) рекомендуется выровнять шпатлевкой TM AURA, пористые и пылящие основания - предварительно обработать грунтовкой TM AURA или TM Eskaro (в соответствии с указанием на этикетке). |
| <b>Нанесение</b>                 | Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в 2 слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.  |
| <b>Цвет</b>                      | Белый  |
| <b>Тонировка</b>                 | Машинная по системе Eskarocolor в пастельные тона (база А), ручная – с использованием пигментных паст TM AURA.   |
| <b>Расход</b>                    | Около 125-150 г/м <sup>2</sup> или 10-12 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.   |
| <b>Время высыхания</b>           | 1-2 часа, при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20 ±2°C.   |
| <b>Рабочие инструменты</b>       | Кисть, валик велюровый или меховой с коротким ворсом, распылитель.   |
| <b>Очистка инструментов</b>      | Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.  |
| <b>Меры предосторожности</b>     | Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.  |
| <b>Состав</b>                    | Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.  |
| <b>Гарантийный срок хранения</b> | 24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.   |
| <b>Утилизация</b>                | Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.  |
| <b>Фасовка</b>                   | 0.9L/1.2kg, 2.7L/4kg, 9L/13.4kg  |