

AURA Isberg

ГЛУБОКОМАТОВАЯ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ



- Краска высокой укрывистости для потолков.
- Обладает исключительной белизной.
- Надежно укрывает поверхность за 2 слоя.
- Удобна в нанесении, легко раскатывается.
- После высыхания, образует равномерное покрытие, которое остается глубокоматовым при разном освещении, что позволяет визуально скрывать мелкие дефекты поверхности.
- Паропроницаемая.

Свойства	Глубокоматовая водно-дисперсионная белая краска. Хорошо укрывает, легко наносится. Имеет хорошую адгезию. Краска не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
Назначение	Для окраски потолков и верхних панелей стен в сухих помещениях. Применяется для окраски новых или ранее оштукатуренных, окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванных, оклеенных различными рулонными отделочными материалами поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, асбоцемента, гипсокартонных плит, ДСП.
Подготовка поверхности	Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Непрочные и загрязненные места зачистить шпателем или металлической щеткой и обеспылить. Имеющиеся глубокие дефекты поверхности (выбоины и трещины) необходимо выровнять шпатлевкой TM AURA, пористые и пылящие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой TM AURA или TM Eskaro (в соответствии с указанием на этикетке).
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в 2 слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
Цвет	Белый
Тонировка	Пигментными пастами TM AURA.
Расход	Около 125 -150 г/м ² или 10-12 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа, при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20 ±2°C и увеличении влажности.
Рабочие инструменты	Кисть, валик велюровый или меховой с коротким ворсом, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от+5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	2.7L/4.3kg, 9L/14.3kg