

AURA Golfström

ОСОБОПРОЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



- Шелково-матовая белая моющаяся краска для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, в том числе кухни и ванных комнат.
- Обладает высокой, в том числе мокрой, укрывистостью, что предупреждает избыточное нанесение краски и возможное растрескивание покрытия.
- Имеет хорошую адгезию к основанию.
- Легко раскатывается и образует прочное гладкое покрытие.
- После высыхания обладает отличной стойкостью к истиранию, выдерживает многократное мытье (II класс износостойкости по DIN EN 13 300).
- Не препятствует «естественному дыханию» поверхности во влажных помещениях.
- Тонируется по системе Eskarocolor в светлые тона.

Свойства	Водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Имеет высокую адгезию к основанию, легко наносится и хорошо укрывает. Образует покрытие, устойчивое к многократному мытью неабразивными бытовыми моющими средствами. Не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
Назначение	Для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, в том числе ванных комнатах и помещениях нуждающихся в систематической влажной уборке (кухни, столовые, бытовые и офисные помещения и т.д.). Для внутренних работ. Применяется для окрашивания новых или ранее оштукатуренных, окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванных, оклеенных обоями поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, асбоцемента, гипсокартонных плит, ДСП.
Подготовка поверхности	Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Непрочные и загрязненные места зачистить шпателем или металлической щеткой и обеспылить. Имеющиеся глубокие дефекты поверхности (выбоины и трещины) рекомендуется выровнять шпатлевкой, пористые и пылящие основания - предварительно обработать грунтовкой TM Aura или TM Eskaro (в соответствии с указанием на этикетке).
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в один-два слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
Цвет	Белый
Тонировка	машинная по системе Eskarocolor в пастельные тона (база А), ручная – с использованием колеровочных красок TM Aura.
Расход	около 125-150 г/м ² или 10-12 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа, при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20±2°C.
Рабочие инструменты	Кисть, валик велюровый или меховой с коротким ворсом, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Транспортировка	В неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Допускается транспортировка продукта в морозостойком варианте при отрицательных температурах до -40°C без изменения свойств, но не более 5 циклов замораживания/оттаивания. Размораживать при температуре +20±2°C в течение 24 часов, после чего тщательно перемешать. Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	0,9 л/1,2 кг; 2,7л/3,7 кг; 9л/12,4 кг.