

# MARINE LAKK

ЛАК ДЛЯ ЯХТ



	MARINE LAKK 10 TIX (тиксотропный)	MARINE LAKK 40	MARINE LAKK 90
Сфера применения	Деревянные лодки и яхты. Подходит для лакировки оконных рам, дверей и других деревянных поверхностей. Не рекомендуется для полов.	Деревянные лодки и яхты. Подходит для лакировки оконных рам, дверей, полов и других деревянных поверхностей.	
Свойства	Износостойкий уретаналкидный лак. Содержит УФ-фильтр, предотвращающий пожелтение древесины под влиянием солнечного света. Лак образует покрытие, устойчивое к воздействию воды и бытовых химикатов.		
Вид окрашенной поверхности	Матовая (Marine lakk 10)	Полуматовая (Marine lakk 40)	Глянцевая (Marine lakk 90)
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой (влажность древесины ниже 20%). Поверхность очистить от грязи, пыли и жира. Новую поверхность твердой древесины (дуб, бук) протереть уайт-спиритом. Ранее лакированные деревянные поверхности очистить от старого отслаивающегося лака, зашлифовать до матовости, открытые поверхности загрунтовать смесью лака и уайт-спирита в соотношении 5:1. Поверхности, подвергающиеся атмосферному влиянию, обработать средством AURABIOSTOP и загрунтовать разбавленным лаком.		
Нанесение	Перед использованием лак тщательно перемешать. Лак нанести на поверхность тонким слоем 2 ... 3 раза. Рекомендуется легкое шлифование промежуточных слоев лака. Тонированный лак следует использовать только для первого слоя.		
Рабочие инструменты	Кисть, лаковый шпатель, распылитель. По окончании работ промыть уайт-спиритом.		
Условия нанесения	Температура выше 5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.		
Тип связующего	Уретан-алкид		
Растворитель	Уайт-спирит		
Расход (на каждый слой)	12 ... 14 м <sup>2</sup> /л		
Время высыхания	От пыли - 4 часа, полное - 18 часов при 20°C и относительной влажности воздуха 50%. Повторную лакировку предварительно отшлифованной поверхности производить через сутки. Устойчив к истиранию через две недели.		
Плотность	Около 0,9 кг/л		
Сухой остаток	Около 50%		
Хранение	5 лет в плотно закрытой таре в прохладном месте.		
Тонирование	Система Eskarocolor (карта цветов WoodColor)		
Безопасность труда, охрана окружающей среды	<b>Меры предосторожности.</b> Содержит гидрогенизированный тяжелый промышленный бензин-растворитель, карбоксилат кобальта и метилэтилкетоксим. Может вызывать аллергическую реакцию. <b>Огнеопасен.</b> Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания паров. Избегать попадания на кожу. При пожаре использовать порошковые, углекислотные или порошковые огнетушители. Воду не использовать! При проглатывании химиката немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку химиката. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Упаковку из-под красок, сухие обычные и опасные жидкие отходы краски утилизировать в соответствии с местным законодательством.		
Содержание ЛОС*	Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа <b>Ai</b> )	500 g/L (2010)	
	Макс. содержание ЛОС в продукте	<500 g/L	

\* Летучие органические соединения