

NORDEN

ВОДОРАЗБАВИМАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА



NORDEN 30		NORDEN 70
Сфера применения	Прочная к истиранию водоразбавимая акриловая краска для окрашивания новых или ранее окрашенных деревянных поверхностей и загрунтованных металлических деталей внутри помещений (оконные рамы, двери, плинтуса, детали мебели и иные элементы интерьера, обшивочные доски). Рекомендуется также для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокими эксплуатационными требованиями. Краска может применяться и для окрашивания деревянных и загрунтованных металлических изделий, эксплуатирующихся вне помещения, но не подвергающихся при этом агрессивным атмосферным воздействиям (например, под навесом). Не подходит для окраски полов.	
Вид окрашенной поверхности	Полуматовая	Полуглянцевая
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Металлические части, подверженные коррозии, обработать грунтовкой по металлу. Ранее окрашенные масляной или алкидной краской поверхности очистить от отслаивающегося материала, зачистить мелкой шкуркой и промыть 3-5% раствором соды. Старые гнилые или пораженные плесневым грибок детали заменить на новые.	
Нанесение	Краску перемешать. Наносить в 1 ... 2 слоя.	
Рабочие инструменты	Кисть, валик, безвоздушный распылитель. По окончании работ промыть водой с мылом.	
Рабочая температура	Выше 10°C	
Тип связующего	Акрилат	
Разбавитель	Вода, до 10%	
Расход (на каждый слой)	6 ... 10 м ² /л	
Время высыхания	От пыли - 1 ... 2 часа, до нанесения второго слоя - 4 ... 5 часов при 20°C и относительной влажности воздуха 50%. Окрашенные оконные рамы и двери можно плотно закрывать через 24 часа.	
Стойкость к влажному истиранию	1 класс по EN 13300, 200 циклов, <5 микрон	
Плотность	Около 1,3 кг/л	
Сухой остаток	Около 50%	
Хранение	3 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания.	
Тонирование	Система Eskarocolor, пасты для водоразбавимых красок	
Содержание летучих органических соединений	Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа d): 130 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в продукте: <130 г/л.	
Меры предосторожности	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Избегать необоснованного риска. Для очистки загрязненной краской поверхности и предметов использовать воду. Неиспользованную краску утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки.	