



## Техническое описание

# ВД-АК 224

ТУ 2316-010-27454290-97

Производитель: Rezolux

### Описание

Для работ внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью, по кирпичным, бетонным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме полов)

### Сфера применения

ВД-АК 224 «Влагостойкая» предназначена для работ внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты), по кирпичным, бетонным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме полов).

Создает устойчивую к мытью и истиранию матовую поверхность.

### Способ применения

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочного старого покрытия. Мел и известковые краски полностью удалить с поверхности моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и шероховатости выровнять ШМК, а затем всю поверхность обработать латексной грунтовкой, что значительно улучшит адгезию и уменьшит расход краски.

### Технические параметры продукта

Степень перетира, не более	60 мкм
Время сушки одного слоя до степени 3 при темп. 18-22 °С, не более	1 час
Морозостойчивость	Температура нанесения не ниже 5 °С
Расход на один слой	100-150 г/кв. м

#### НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску кистью, валиком или краскораспылителем. Межслойная сушка при 20 °С 1ч. Для придания необходимого цвета производится колеровка водными пигментными пастами.

#### Меры предосторожности

Не смешивать с другими красками. Краска пожаровзрывобезопасна. При проведении окрасочных работ необходимо проветривать помещение. Для защиты рук следует применять специальные пасты или резиновые перчатки.

#### Условия хранения

Допускается кратковременное замораживание краски до -40 °С. После замораживания краску разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной массы. Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.