

ГОСТ 24784-81

Осуществляем доставку по всей России 8-800-555-58-25 (Звонок по России бесплатный)

Описание

Эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке, с добавлением сиккатива и стабилизирующих веществ.

Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали, нанесенных на загрунтованную грунтовкой ГФ-0119 поверхность, сохраняет в умеренном и холодном климате защитные свойства в течение 6 лет и декоративные в течение 5 лет.

Назначение

Эмали ПФ-188 предназначены для окрашивания тракторов, сельскохозяйственных машин и сельскохозяйственного оборудования, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических зон. Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали ПФ-188, нанесенных на фосфатированную и загрунтованную поверхность должна сохранять защитные и декоративные свойства в умеренном климате в течение пяти лет и течение одного года в условиях тропического климата.

Применение

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением эмали наносят один слой грунтовки ГФ-0119. Эмаль наносят на подготовленную поверхность методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, методами струйного облива и окунания.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Перед применением эмаль разбавляют до рабочей вязкости сольвентом или нефрасом Ар 120/200, степень разбавления — не более 30%.

Технические характеристики

Блеск, %, не менее	55
Время высыхания до степени 3, не более, при температуре:	
(120+2)°С, мин.	20
(85+5)°С, ч.	1,5
(20+2)°С, ч.	18
Твердость пленки (по ТМЛ), усл.ед., не менее:	0,2
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	80-110
Массовая доля нелетучих веществ, %	54-64
Укрывистость высушенной пленки, г/м ²	30-80

Условия хранения

Гарантийный срок — 6 месяцев с даты изготовления.