

Техническое описание

SIKA® MultiSeal®

Битумная герметизирующая лента

Описание

- Простота применения.
- Очень экономична
- Хорошая адгезия к большинству материалов
- Устойчива к внешним погодным воздействиям
- Самоклеющаяся
- Стойкая к ультрафиолету
- Стойкая к битуму
- Может окисляться
- Может наноситься при низкой температуре

Самоклеющаяся, модифицированная каучуком, битумная герметизирующая лента. С одной стороны ламинированная алюминиевой фольгой.

Сфера применения

- Герметизация и ремонт протечек воды:
- На крышах, включая металлические кровли.
- Герметизация и ремонт трещин.
- Ремонт различных типов битумных кровель

Способ применения

Качество основания
 Основание должно быть прочным чистым, сухим, без пыли, цементного молочка, масел, смазок, отслаивающихся частиц.

Подготовка основания
 Все отслаивающиеся частицы, цементное молочко, лакокрасочные и другие покрытия, ржавчина должны быть удалены механически подходящим инструментом.
 Металлические поверхности, пластики и т.п. должны быть тщательно протерты очистителями / растворителями (например Sika® Cleener-205).

На пористых основаниях (бетон, штукатурка) адгезию можно улучшить обработкой битумной грунтовкой (н-р Inertol-1). Дайте грунтовке просохнуть не менее 1 часа.

Температура основания
 от +5°C до +40°C.
 При температуре ниже +10°C лента и основание должны быть прогреты предварительно и во время производства работ. Используйте оборудование подогрева воздуха.

Температура воздуха
 от +5°C до +40°C.
 При температуре ниже +10°C лента и основание должны быть прогреты предварительно и во время производства работ. Используйте оборудование подогрева воздуха.

Технические характеристики

Химическая основа	Модифицированная каучуком битумная лента.
Плотность	1,2 – 1,5 г/см ³ (20°C)
Толщина слоя	~ 1,2 мм (включая алюминиевую фольгу толщиной 0,05 мм)
Класс пожароопасности	B2 по DIN 4102
Рабочая температура	-20°C +70°C.
Прочность на растяжение	Вдоль: ~ 3,6 МПа Поперек: ~ 3,5 МПа
Растяжение до разрыва	25 – 50%

Температура воздуха
 от +5°C до +40°C.
 При температуре ниже +10°C лента и основание должны быть прогреты предварительно и во время производства работ. Используйте оборудование подогрева воздуха.

Влажность основания
 Основание должно быть сухим

Способы нанесения / инструмент
 Отрежьте ленту необходимой длины, удалите защитную пленку и с силой прикатайте ленту к основанию подходящим роликом.
 Все соединения должны быть сделаны с нахлестом не менее 50 мм.
 Замечание: Адгезию к основанию можно увеличить, нагревая ленту горячим воздухом во время работы.

Замечания по применению / ограничения
 Не пригодна для герметизации воды под давлением. При необходимости выполнить гидроизоляцию от воды под давлением проконсультируйтесь в техническом отделе компании Sika.
 Не пригодна для производства работ на потолочных поверхностях при высокой температуре (> +25°C).

Из-за наличия битума в ленте, покрытия, пластики и натуральные камни могут изменить цвет.
 На пористых основания возможна фильтрация воды из-под ленты Sika® MultiSeal®.

Вид /Цвет

Лента выпускается двух различных цветов:
 - Верхняя сторона: окрашенная алюминиевая фольга, матовая серая или кирпично-коричневая
 - Нижняя сторона: самоклеющаяся битумная лента, защищенная пленкой, препятствующей слипанию

Важное замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам

Местные ограничения

Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых местными правовыми актами, применение данного материала может быть различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область применения в техническом описании на материал.

Информация по безопасности

За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам безопасности, которые содержат данные по физическим свойствам, экологии, токсичности и другую информацию.

Условия хранения

72 месяца с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской упаковке, в сухих условиях, в защищенном от прямого солнечного света месте, при температуре от +5°C до +25°C.

Заявление об ограничении ответственности

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов, при правильном хранении и применении при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.

Упаковка

Длина рулона	Ширина рулона	Рулонов в коробке
3 м	10 мм	12
3 м	200 мм	6
3 м	225 мм	6
10 м	50 мм	6
10 м	75 мм	4
10 м	100 мм	3
10 м	150 мм	2
10 м	200 мм	3
10 м	225 мм	2
10 м	300 мм	1
10 м	450 мм	1
10 м	600 мм	1