



## АКВОПОЛ

**краска для бетона, акриловая водная краска для бетонного пола**

- повышенная атмосферостойкость
- надежная защита бетона от коррозии
- водонепроницаемость и влагостойкость
- экологичность и быстрота высыхания
- простота и удобство нанесения
- без запаха

**Аквопол** — водная краска для бетона, защитная акриловая краска для бетонных полов и стяжек. Краска для бетона представляет собой водную дисперсию на основе акриловых смол со специальными полимерными добавками.

Водная краска **Аквопол** предотвращает разрушение бетонной поверхности, создает полимерную пленку, которая обеспечивает надёжную защиту бетона. Краска для бетона образует на поверхности прочное и долговечное покрытие.

### Применение

Краска **Аквопол** предназначена для защиты бетонных полов и цементно-песчаных стяжек в гаражах, подвалах, на лестницах, балконах и т.д.

Краска применяется для покраски цементно-песчаных стяжек и полов, находящихся под воздействием обычных и средних нагрузок, в том числе в условиях повышенной влажности и в местах, где присутствует необходимость обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований.

**Аквопол** обеспечивает надёжную защиту бетонного пола и отсутствие пылеобразования.

## Объекты применения

Краска **Аквопол** рекомендуется для применения внутри и снаружи помещений:

- пищевая и фармацевтическая промышленность
- торговые, складские, подсобные помещения
- полы и стены общественных и жилых зданий
- неотчетственные производственные помещения
- заборы, ограждающие конструкции, монументы и т.д.

## Способ применения

Краска наносится на очищенную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости водой.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже +5°C. Время полного высыхания при температуре от +20°C — **12-14 часов**.

## Рекомендации по подготовке поверхности

Бетон должен быть чистым и без трещин. Все масла, грязь, остатки органических веществ или краска удаляются растворителем либо шлифуются при помощи мозаично-шлифовальной машины.

## Расход

Расход краски составляет 0,25-0,3кг на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки бетона и его состояния.

**Базовый цвет:** RAL 7040. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика **от 120кг**.

## Хранение

Хранить при температуре от +1°C, в защищенном от нагрева и прямых солнечных лучей месте. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

## Тара

Тара 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

## Технические данные

Основа материала	акриловая смола
Внешний вид пленки	однородная матовая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	57-62
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	60-70
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°C, ч, не более	1
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°C, ч, не менее	24
Степень перетира, мкм, не более	60
ТУ	2316-047-98310821-2011