

## Жидкое стекло натриевое



### Область применения и описание материала

Жидкое натриевое стекло предназначено для склеивания и связки различных строительных материалов, закрепления фундаментов различных сооружений от грунтовых вод; для склеивания и пропитки бумаги и картона, а также стеклянных и фарфоровых изделий; для пропитки различных деревянных изделий с целью придания им огнеупорности и долговечности. В качестве добавки к цементным растворам при гидроизоляции полов, стен и перекрытий подвальных помещений.

### Технические характеристики

Внешний вид	густая жидкость серого цвета
Плотность г/см <sup>3</sup>	не менее 1,4
Расход в качестве клея	0,5-1 кг на м <sup>2</sup>
Расход в качестве добавки в сухие строительные растворы	1 часть жидкого стекла на 10 частей раствора
Гарантийный срок хранения	12 месяцев при температуре выше 0°C. При температуре -18°C хранение возможно не более 1 месяца.

### Способ применения

Обрабатываемую поверхность очистить от загрязнений, просушить. При нанесении в качестве клея наносить кистью или валиком. При добавлении в сухие строительные растворы, расход - 1 л жидкого стекла на 10 л раствора.

- в качестве **грунтовки для поверхности стяжки**: жидкое стекло и цемент смешать в соотношении 1 : 1.
- в качестве **гидроизоляции для бетонных колодцев**: обработать стенки колодца жидким стеклом, затем покрыть раствором жидкого стекла, цемента и песка в соотношении 1 : 1 : 1. Особое внимание при гидроизоляции следует обратить на места стыков бетонных колец.
- для **приготовления водостойкой штукатурки**: смешать цемент и песок в соотношении 1 : 2,5 и развести полученную смесь 15% раствором жидкого стекла.
- для **приготовления раствора для кладки и ремонта наружных частей дымовых труб, печей и каминов**: смешать цемент и песок в соотношении 1 : 3 и развести полученную смесь 10-15% раствором жидкого стекла.
- для **гидроизоляции стен, полов, перекрытий, подвальных помещений, устройства бассейнов и других гидроизоляционных работ** раствор готовится из соотношения: жидкое стекло 1 часть - бетонного раствора 10 частей: литр жидкого стекла на 10 л раствора.
- в качестве **клея** - 200-400 г на 1 м<sup>2</sup>

Время полного высыхания 48 часов.

### Контактные данные

ООО «ХимТоргПроект»

Россия, Санкт-Петербург, 198216, Трамвайный проспект, дом 14, офис 202

Многоканальный телефон/факс: +7 (812) 3366058, 8-800-2000-336 (для бесплатной междугородней связи)

Web-site: [www.bitumast.com](http://www.bitumast.com)

E-mail: [info@bitumast.com](mailto:info@bitumast.com)