Эксклюзивный представитель КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО
ОРИОН
www.spb-orion.ru

Техническое описание

НЕРЖАМЕТ-АЭРОЗОЛЬ

Антикоррозионная аэрозольная краска (в баллончиках) для окраски металлических поверхностей

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Описание

- простота и удобство нанесения
- повышенная адгезия к металлам
- усиленные антикоррозионные свойства
- быстросохнущая

Высококачественная быстросохнущая алкидная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL или под цвет различных цветных металлов, предназначена для окраски металлических поверхностей (строительные и декоративные работы, бытовое применение, покраска садовой мебели, инвентаря, кованых изделий и т.д.). Может также применяться для подкраски сколов и царапин, для под-крашивания металлочерепицы и проф-настила.
Краска-аэрозоль Нержамет легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость. Покрытие обладает высоким глянцем, металлическим блеском и превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.
Применяется для наружных и внутренних работ.

Состав

Состав аэрозольной эмали: модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метил-ацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир.

Цвет

Белый RAL 9003, чёрный RAL 9005, зелёный RAL 6002, жёлтый RAL 1021, красный RAL 3020, синий RAL 5010, светло-серый RAL 7035, серый алюминий RAL 9007, шоколадно-коричневый RAL 8017, медь, бронза, алюминий, хром, серебро, золото. 1 баллончик — 520 мл./270г., в упаковке - 6 шт.

Технические параметры продукта

Основа материала	алкидная смола
ТУ	2388-028-18738966-11

Способ применения

Перед использованием аэрозольный баллончик энергично встряхнуть в течение 2-3-х минут.
Аэрозольная краска наносится на чистую, сухую, предварительно загрунтованную и отшлифованную поверхность. Допускается грунтование самой эмалью. Также допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые покрытия необходимо заматировать наждачной бумагой).
Аэрозольная краска наносится с расстояния 25-30см в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут при температуре +20°С. Время сушки "на отлип" при температуре +20°С не менее 40 минут. Время полного высыхания +20°С не менее 5 часов.
Для достижения наилучших результатов аэрозольную эмаль следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С.
Во избежание попадания следов аэрозоля необходимо защищать поверхности, не подвергающиеся окраске.
Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не вскрывать и не сжигать после использования! Не распылять вблизи источников огня и раскалённых предметов! Не курить во время пользования! Беречь от детей! Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.
Срок годности — 5 лет со дня изготовления.

Внимание!
Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.