

BOSTIK 2730 MS

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИК

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- водонепроницаемый;
- без растворителей; без запаха;
- высокая устойчивость к УФ-излучению;
- однокомпонентный;
- совместим с красками и лаками;
- минимальная усадка;
- высокая эластичность;
- отличная адгезия;
- без силикона и изоцианатов;

СВОЙСТВА

Bostik 2730 MS – это однокомпонентный эластичный гибридный герметик. Материал отверждается, взаимодействуя с содержащейся в воздухе влагой, при этом образует прочный, эластичный и устойчивый к деформациям шов, обеспечивая надежный барьер для проникновения влаги и воздуха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендован для применения внутри и снаружи помещений для швов подверженных умеренной деформации. Применяется для заполнения стыков и соединений в несущих стенах, перегородках и полах. Используется для стыковых соединений при монтаже окон, дверей, герметизации декоративных фасадных панелей и других элементов внешней и внутренней отделки.

Совместим с минеральными, металлическими, деревянными и другими поверхностями.

Одобен для применения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе для помещений предназначенных для хранения пищевых продуктов, без непосредственного контакта с ними.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть прочными, сухими, чистыми, обеспыленными и не должны содержать следов жира, битума, смол или масло содержащих продуктов;

При герметизации пластиковых поверхностей рекомендуется предварительно проверить адгезию герметика. Для повышения адгезии соединяемые поверхности можно предварительно загрунтовать.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	MS-полимер
Модуль эластичности, при 100% удлинении	0,4 Н/мм ²
Упругое восстановление	> 40 % (DIN EN 27389-B200)
Твердость по Шору, А	Ок. 25
Максимальное поглощение деформационных смещений	12,5 %
Время пленкообразования*	1 час
Скорость отверждения*	2,5 мм в сутки
Усадка*	Менее - 3%
Температура применения	От +5 °С до +40 °С
Устойчивость к воздействию температуры	От -40 °С до +80 °С кратковременно до +100 °С

*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В других условия характеристики могут изменяться.

НАНЕСЕНИЕ

- для повышения адгезии соединяемые поверхности можно предварительно загрунтовать;
- кромки швов, при необходимости, обклеивается малярной лентой;
- вставьте картридж/фольгированную трубу Bostik 2730 MS в пистолет для герметики, оденьте наконечник и обрежьте его в соответствии с

- желаемым диаметром полосы нанесения;
- глубина соединения должна иметь правильное соотношение с его шириной. При ширине соединения ≤ 10 мм отношение глубины к ширине соединения должно составлять 1:1. При этом ширина и глубина соединения должны быть не менее 5 мм. Для соединений шириной ≥ 10 мм глубина равна 1/3 части ширины, плюс 6 мм;
 - равномерно заполняйте шов герметиком без воздушных включений;
 - после нанесения разгладьте получившийся шов смоченным мыльным раствором, шпателем и удалите защитную ленту.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- до высыхания – растворителем;
- после высыхания – механически.

РАСХОД

ШИРИНА ШВА, ММ	ГЛУБИНА ШВА, ММ	РАСХОД 1 УПАКОВКИ 600 МЛ, П.М
5	5	24
10	10	6
20	13	2,3

ХРАНЕНИЕ

- хранить в местах, защищенных от воды, повышенной атмосферной влажности, прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры;
- оптимальная температура хранения от + 5 °С до + 25 °С при нормальной влажности;
- открытая упаковка хранению не подлежит и должна быть использована;
- высота складирования не более 8 рядов;
- срок годности:

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
 Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
 E-mail : inforu@bostik.com
 www.bostik.ru

Цвет	RAL*	Упак. (мл)	Арт.	Срок годности (мес)
Hellgrau (светло-серый)	7036	600	30821213	12
Medium grau (средне-серый)	7042	600	30821415	12
Schwarz (чёрный)	9011	600	30821208	12
Weiss (белый)	9016	600	30821210	12

*Соответствие цветовой палитре RAL является условным. Приведенные номера цветов являются максимально близкими, но не идентичными оттенками.

ФОРМА ПОСТАВКИ

- Фольгированная туба – 600 мл, 20 шт. в 1 коробке



Информация, приведенная в данном техническом описании базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителей работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

