

Добавка Anti-Slip R10

Технический паспорт

Январь 2018

Страница 1/1



» *Добавка для 2K PU Elastic*
» *Для повышения уровня антискольжения R10*
» *Для дизайнерских покрытий, ПВХ и линолеума*

Свойства:

С добавкой *Anti-Slip R10* в *SAICOS 2K PU Elastic* увеличивается уровень антискольжения.

Общий допуск строительного надзора (DIBt):

Z-157.20-208.

Только для профессионального применения.

Артикул:

9616

Область применения:

Для ремонта и повторного покрытия гладких или слегка текстурированных дизайнерских полов из ПВХ и линолеум, а также для заводских ПУ-закаленных напольных покрытий. Пригодность к ремонту имеющих значения для безопасности полов должна быть уточнена заранее в зависимости от объекта. Для получения дополнительной технической информации, пожалуйста, обратитесь к технической памятке *SAICOS 2K PU Elastic*.

Применение:

Влить *SAICOS Anti-Slip R10* в канистру *SAICOS 2K PU Elastic*.

Добавить в смесь ОТВЕРДИТЕЛЬ *SAICOS 2K* (10:1).

В течение 2 мин хорошо встряхнуть, оставить емкость на 5 минут и вновь встряхнуть, наносить валиком *SAICOS Aqua-Rolle*. **Не закрывать надолго готовый лак в канистре.**

При частичном использовании: *SAICOS 2K PU Elastic* соединить с *SAICOS Härter 2K* в пропорции 10:1, при этом *SAICOS Härter 2K* вливается в *SAICOS 2K PU Elastic*. Использование готового лака в течение 1 - 1,5 часов. При частичном использовании лака, смешайте необходимое количество ингредиентов в строгой пропорции (1:10)

Не закрывать надолго готовый лак в канистре.

За 36 часов до обработки выключить подогрев пола и снова включить его только через 24 часа после нанесения последнего слоя лака.

Расход:

Наносить валиком *SAICOS Aqua-Rolle*,

Количество наносимого лака 80 - 120 гр/м².

0,45л добавки для 4,55 л *SAICOS 2K PU Elastic*. 5 л лака рассчитано на примерно 50 м² в один слой. Зависит от сортов древесины и структуры поверхности..

Хранение на складе:

В закрытой таре не менее 1 года. Жидкий продукт не подвергать воздействию низких температур. Хранить и транспортировать при положительной температуре (> 5 °C).

Меры предосторожности-Первая помощь:

Не давать в руки детям. Не наполнять продуктом тару, предназначенную для еды, питья и хранения продуктов **Содержит** состав из CIT и MIT (3:1) и TMDD. Может вызывать аллергические реакции. Получите паспорт продукта по запросу.

Предельное значение ЕС для специальных двух-компонентных лаков (Kat. A/j): 140 гр/л (2010). *SAICOS 2K PU Elastic* с добавкой *Anti-Slip R10* (9616) содержит максимально 140 гр/л VOC. GISCODE: W3. Обозначение WGK 1 согласно немецкой нормы.

Наши технические советы по применению основываются на знаниях, полученных опытным путем, тем не менее, они являются только ориентировочными указаниями и не запрещают Вам самостоятельно проверить поставленные нами продукты на их пригодность в соответствии с поставленными Вами целями. Мы не можем непосредственно проконтролировать использование и нанесение продукта, поэтому вся ответственность по применению лежит на потребителе. С появлением нового технического регламента предыдущий теряет силу.

ООО "БауСтиль" -официальный дилер SAICOS COLOUR GmbH в России

197343, г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая,10

☎ 8 (800) 551-20-80

✉ (812) 380-80-10

info@bausti.ru

www.saicos-shop.ru