

# ORGANA

## ORGANA Wet Stone (ОГНЕЗА-ЛАК универсальный) ТУ 2313-005-92450604-2013

### Назначение:

Декоративно-защитный полиуретановый лак для минеральных поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ; для отделки каменных поверхностей.

### Состав:

Раствор полимерного связующего и эмульгирующих, пластифицирующих, реологических и прочих функциональных добавок.

### Область применения:

Применяется для стен и предметов интерьера (элементы фасадов и оград, каменные террасы и тротуары, фасадная плитка, настенная и напольная плитка) из:

- кирпича,
- бетона,
- искусственного камня,
- природного камня.

Внимание! Не предназначен для полированных поверхностей и глянцевых поверхностей.

Не применять для облицовочного кирпича с проблемами высолов. Не применять на фасадах в случае нарушения гидроизоляции между фундаментом и стенами.

### Свойства:

- глубоко проникает;
- высокая устойчивость к климатическим факторам;
- высокие водоотталкивающие характеристики;
- высокий показатель износоустойчивости;
- образует эффект «мокрого камня»;
- хорошая адгезия к натуральному и искусственному камню;
- стойкость к бытовым загрязнениям;
- степень блеска: глянцевый, матовый;

### Рекомендации по применению:

#### Подготовка поверхности

Рабочая поверхность должна быть сухой и очищена от загрязнений (строительной пыли (меловой, известковой), новые цементные поверхности обрабатывать лаком не ранее, чем через 3 недели после заливки). Слабые (непрочные) участки минеральной поверхности рекомендуется предварительно загрунтовать. В качестве грунта рекомендуется применить лак, разведенный растворителем Р-4 в соотношении 1:1.

#### Нанесение лака

Перед нанесением лак необходимо тщательно перемешать.

Перед нанесением лак следует тщательно перемешать и при необходимости разбавить растворителем Р-4 до рабочей вязкости, но не более 5 % от общей массы.

Нанесение лака производится при температурах в диапазоне от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности не более 80 %. Лак наносится на поверхность в 2 - 4 слоя (в зависимости от типа и пористости минеральной поверхности, а также способа нанесения) с межслойной сушкой 8 ч.

Средний расход на один слой: 70-90 г/м<sup>2</sup> в зависимости от пористости камня.

### Меры предосторожности:

Лак пожароопасный и токсичный.

# ORGANA

Материал ORGANA Wet Stone пожаровзрывобезопасен и нетоксичен. Обработанная высушенная поверхность не выделяет токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Проводить работы в проветриваемом помещении.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

## **Транспортировка и хранение:**

Температура хранения и транспортирования – от плюс 5 °С до плюс 30 °С.

Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

## **Доступная тара:**

0,8 кг 1,8 кг