

# ORGANA

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### Лак паркетный ORGANA Parquet Varnish FP Огнезащитный лак «ОГНЕЗА-ЛАК универсальный» ТУ 2313–005–92450604–2013

#### Назначение:

Лак паркетный огнезащитный с показателем КМ1 применяется для нанесения на паркетную доску, дощатые полы, лестницы, а также мебель и другие деревянные поверхности. Образует износостойкое покрытие с пониженной горючестью внутри помещений и в атмосферных условиях под навесом при температуре воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .

Лак паркетный ORGANA Parquet Varnish FP по горючести относится к группе Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие), по показателю воспламеняемости относится к группе В1 по ГОСТ 30402, группа по дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044 п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью), умеренно опасные по токсичности продуктов горения – группа Т2 по ГОСТ 12.1.044 п. 4.20 и по распространению пламени относятся к группе РП1 по ГОСТ Р 51032.

#### Состав:

Раствор полимерного связующего в растворителе, жидких бесцветных антипиреновых, эмульгирующих, пластифицирующих, реологических и прочих функциональных добавок.

#### Свойства:

- огнезащита древесины;
- высокие износостойкие свойства;
- отлично впитывается в подложку;
- сохраняет и подчеркивает структуру древесины;
- легко наносится (кистью/распылением/валиком);
- покрытие нетоксично, полностью безопасно в процессе эксплуатации;

#### Рекомендации по применению:

##### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Необработанный деревянный пол (новый пол) тщательно очистить от грязи и пыли, шероховатые поверхности зашлифовать машиной для шлифования или наждачной бумагой с размером зерна 120-150 по направлению волокон, пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом. Старые покрытия, воск и другие полировочные средства полностью удалить.

##### Нанесение лака

Перед нанесением лак необходимо тщательно перемешать. Лак следует наносить широкой густой кистью, валиком или распылением. Избегать образования излишков лака (луж). Нанести лак в 2-4 слоя (в зависимости от типа и пористости окрашиваемой древесины, а также способа нанесения). Нанесение последующего слоя допускается через 8 часов при температуре  $20^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 65%. Эксплуатационные свойства (износостойкость) лакированная поверхность набирает в течение 14 дней, перемещать мебель допускается не ранее, чем через 72 часа.

Средний расход на один слой: 70-90 г/м<sup>2</sup> в зависимости от пористости/типа древесины.



# ORGANA

## Меры предосторожности:

Лак паркетный ORGANA Parquet Varnish FP является пожароопасным и токсичным.

Обработанная высушенная поверхность не выделяет токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Проводить работы в проветриваемом помещении.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

## Транспортировка и хранение:

Температура хранения и транспортирования – от плюс 5 °С до плюс 30 °С.

Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

## Доступная тара:

1 л; 2,4 л;

