Эксклюзивный представитель КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО
ОРИОН
www.spb-orion.ru

Техническое описание

МОЛОТЕКС

Молотковая эмаль по металлу, декоративная кузнечная краска с молотковым эффектом

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Описание

- молотковый эффект
- простота и удобство нанесения
- высокие декоративные качества
- надёжное предотвращение коррозии

Молотекс – антикоррозионная эмаль с декоративным молотковым эффектом для защиты поверхностей из стали (в т.ч. оцинкованной), алюминиевых и медных сплавов (без предварительного грунтования), эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений.
Молотковая эмаль Молотекс представляет собой суспензию коррозионно-стойких пигментов и наполнителей в синтетических лаках с добавлением специальных ингредиентов. Совмещает в себе пре-образователь ржавчины, антикоррозионный грунт и декоративную эмаль.
Благодаря молотковому эффекту эмаль превосходно скрывает дефекты окрашиваемых изделий.
Быстросохнущая краска Быстромет обеспечивает антикоррозионную защиту металлоконструкций при воздействии кислотного тумана и устойчивость к воздействию растворов кислот и щелочей.

Сфера применения

Молотковая эмаль Молотекс применяется для получения самостоятельных защитно-декоративных рисунчатых покрытий на чистых или частично подверженных коррозии металлических поверхностях. Покрытия на основе эмали могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и в условиях открытой промышленной атмосферы.
Молотковая эмаль (кузнечная краска) используется для окрашивания элементов конструкций строительного и бытового назначения, деталей приборов и механизмов, изделий художественной ковки, металлической мебели (шкафы, стеллажи, сейфы), а также любых других металлических изделий и конструкций. Кузнечная краска также может рекомендоваться для окраски кованых изделий и элементов (ворота, решётки, заборы, ограждения).

Технические параметры продукта

Массовая доля нелетучих веществ, %	40
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	50
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее	24
ТУ	2312-007-98310821-08

Способ применения

Эмаль перед нанесением тщательно перемешивают до однородного состояния. Наносят на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. Ранее не окрашенные поверхности обезжирить. Полированные и гладкие поверхности предварительно зашкурить наждачной бумагой или металлической щеткой. Для получения ярко-выраженного молоткового эффекта не рекомендуется разбавлять растворителями.
Наносится кистью, валиком или пневматическим распылением в один-два слоя.
Рабочая вязкость при пневматическом распылении по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4мм) при температуре(20±0,5)°С – 40-70с.
Время высыхания при температуре +20°С – 5 часов.
Рекомендуемая температура нанесения: от +10°С до +35°С.
Рекомендуемая толщина покрытия 80-100 мкм.
Внешний вид покрытия: однородная рисунчатая поверхность.

Расход

Расход эмали — 100-130г на 1 кв.м.

Цвет

Цвет молотковой краски: чёрный, серый, серебристый, темно-зелёный, тёмно-коричневый, светло-синий, тёмно-синий.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара
0,8кг, 2,5кг, 17кг.
Внимание!
Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.