




Тунто Каменное покрытие

Тунто Каменное покрытие

ТИП	Водоразбавляемое каменное покрытие.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсовых плит. Подходит также для влажных помещений, но не под прямое воздействие воды.	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски стен внутри помещений.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Базис	КРА и КРС	
Цвета	<p>Матовый. Блеск камня меняется в зависимости от угла зрения от совершенно матового до полуглянцевого.</p> <p>Светлый известняк (КРА), Серый гранит (КРС), Красный гранит, Черный габбро.</p>	
Степень блеска	Матовая	
Расход	2,5–3,5 кг/м ² – при нанесении одного слоя шпателем и 3,5–4,5 кг/ м ² – при нанесении двух слоев шпателем или распылением. Содержанием одной упаковки весом 14 кг можно обработать поверхность площадью ок. 4–5,5 м ² при нанесении одним слоем и ок. 3–4 м ² при нанесении двумя слоями. На расход влияет пористость и шероховатость обрабатываемой поверхности, а также способ нанесения.	
Тара	14 кг (10 л.)	
Разбавитель	Вода	
Способ нанесения	Наносится стальным шпателем или растворонасосом. При необходимости, отделка пластмассовым мастерком при двухслойной обработке.	
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Следующий слой можно в нормальных условиях наносить через 24 часа.	
Термостойкость	85 °C.	
Сухой остаток	Ок. 75 %.	
Плотность	Ок. 1,5-1,7 кг/л, в зависимости от камня.	
Хранение	Защищать от мороза.	
Код	679-серия	
Сертификат	 Свидетельство о государственной регистрации	



Тунто Каменное покрытие

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °С, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Выправить неровности подходящей легкой шпатлевкой серии "Престо". Загрунтовать всю необработанную поверхность грунтовкой "Варма", краской "Гармония" или "Новапласт 7", заколерованными в цвет наносимого покрытия.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. При необходимости, выровнять неровности соответствующей шпатлевкой серии "Престо". Окрасить поверхность заколерованной в цвет покрытия краской "Гармония" или "Джокер", если разница между цветом подложки и покрытия большая.</p> <p>Влажные помещения: Загрунтовать поверхность заколерованной в цвет покрытия покрывной краской "Луя".</p>
Облицовка	<p>Нанесение стальным шпателем Нанести покрытие стальным шпателем ровным слоем в один слой на участок размером 1–2 м² сразу толщиной ок. 2 мм. Выровнять нанесенный слой стальным шпателем, легко и под небольшим углом прижимая его к поверхности. Следить, чтобы каменная крошка была нанесена на поверхность равномерно, в достаточном количестве и плотно. Стараться не делать перерывов при окраске сплошной поверхности и организовать работу таким образом, чтобы граница между новой и старой партиями и перерывы в работе приходились на незаметное место.</p> <p>Нанесение стальным шпателем с последующим затираем (большие поверхности) На больших сплошных поверхностях стен поверхность без рабочих швов легче всего получить, нанося покрытие двумя слоями. Нанести покрытие стальным шпателем равномерным слоем на участок площадью 1–2 м² сразу и выровняйте, легко прижимая шпатель под небольшим углом к поверхности. После высыхания первого слоя нанесите второй тонкий слой "Тунто Каменное покрытие". Сразу же (макс. через 15 мин.) затереть с помощью пластмассового мастерка, слегка прижимая мастерок к поверхности. В случае, если мастерок не двигается легко по поверхности, покрытие нанесено слишком толстым слоем. Лишнее количество покрытия снять стальным шпателем.</p> <p>Нанесение распылением с помощью растворонасоса или воронкообразного распылителя Наносить покрытие, распыляя под невысоким давлением с расстояния ок. 1 м кругообразными движениями под прямым углом к обрабатываемой поверхности. После распыления поверхность отделать пластмассовым мастерком. Сплошную поверхность обрабатывать без перерыва.</p> <p>Внимание! Не рекомендуется применять "Тунто Каменное покрытие" на другие сухие шпатлевки, кроме сухих шпатлевок на цементной основе. Перед эксплуатацией хорошо проветрить помещение.</p>
Очистка инструментов	Неизрасходованное покрытие убрать с рабочих инструментов обратно в банку, чтобы избежать засорения канализации. Рабочие инструменты вымыть водой.
Уход	Очищать поверхность влажной щеткой или сухой очисткой пылесосом. После нанесения с поверхностью необходимо осторожно обращаться в течение нескольких дней, так как в нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после покрытия.

Тунто Каменное покрытие

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. Выполнять окрасочные работы осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На покрытие имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

[Назад](#)