

Страна производитель – ТАИЛАНД

Фирма изготовитель – R.J. LONDON CHEMICALS IND., CO.,LTD (АНГЛИЯ).

Срок годности – 5 лет

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

БОСНИ – высококачественная аэрозольная акриловая однокомпонентная краска для наружных и внутренних работ, атмосферостойкая и бензостойкая, не желтеет.

Применяется для окрашивания металлических, деревянных, бетонных, каменных, большинства пластиковых поверхностей. Для окрашивания и подкрашивания оборудования, автомобилей, мотоциклов, мебели и проч.

Краска стойкая к умеренному механическому износу и химическому воздействию, легко очищается.

Наружные деревянные и металлические поверхности **всегда грунтуются перед окраской.**

В качестве ремонтной краски применима на акриловые, нитро и эпоксидные краски.

После нанесения последнего слоя, можно использовать изделие через 5 часов.

РАСХОД 1 баллончик на 1-1,5 кв.м

РАСТВОРИТЕЛЬ на ксилоловой основе

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ распыление из баллона

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ от пыли 5 минут.

при t23°C и относительной межслойная выдержка 2-3 мин.

влажности 50 % Окончательное высыхание – **5 часов.** В течение этого времени не ставить на подоконники, полки, столешницы тяжёлые предметы, не класть какие-либо покрытия.

БАЗИС 108 готовых цветов, в том числе глянцевые, металлики, грунты, лаки, флюоресцентные, температуростойкие, жаростойкие, фосфоресцентные, золотые, с эффектом старой бронзы и т.д.

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ и СВЕТОСТОЙКОСТЬ отличная

СТОЙКОСТЬ отличная к мытью обычными моющими средствами, к слабым химикатам и растворителям (уайт-спирит), неустойчива к нитроа растворителям. Выдерживает масла и смазки.

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ 90°C сухого тепла, температуростойкие – 200°C, жаростойкие – 600°C

ХРАНЕНИЕ выдерживает хранение при низких температурах (до –40°C)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ:

1. Поверхность очистить, высушить, обезжирить, неокрашиваемые поверхности закрыть малярным скотчем или бумагой.

2. Поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию, предварительно грунтуются грунтом № 68 серым, № 168 красно-коричневым или № 1007 белым.

3. Старую краску смыть смывкой краски Босни, при необходимости поверхность прошпаклевать шпаклевкой Босни № 68 серой или № 168 красно-коричневой.

4. Перед окраской поверхности одним из золотых цветов серии 18 КТ в качестве грунтовки следует использовать краску № 31 желтую или № 23 красную.

5. При использовании флюоресцентных цветов или фосфоресцентного № 3000 поверхность грунтуется № 1007 белым матовым.

6. После нанесения жаростойкой краски для полного отверждения пленки необходимо прогреть окрашенный объект.

7. Перед окраской цветными лаками поверхность грунтуется № 1580, 36 или 361.

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: температура воздуха, подложки и материала должна быть от +10 до +30°C, **влажность воздуха менее 80%.** Не окрашивать под прямыми солнечными лучами.

Окраска наружных поверхностей производится в сухую пасмурную погоду. Не перед дождём.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ БАЛЛОНЧИК ВСТРЯХИВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 2-5 минут. Окрашивать в несколько тонких прозрачных слоев с расстояния 20 см.

Охрана труда: Воспламеняющееся вещество. Организовать во время работы эффективный воздухообмен. При попадании вовнутрь незамедлительно обратиться к врачу.

Охрана окружающей среды: не выливать материал на почву. Остатки краски и банки утилизировать в специально отведённых местах.