


## Тунто грубозернистое покрытие


### Тунто грубозернистое покрытие



<b>ТИП</b>	Водоразбавляемое акрилатное покрытие.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсовых плит. Можно наносить также и на поверхности потолков.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для окраски стен в сухих внутренних помещениях.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	RPA и RPC
Цвета	Колеруется по каталогу цветов Тунто. Окончательный цвет покрытия выглядит обычно немного темнее по сравнению с выкраской из-за зернистой структуры покрытия. Взболтать перед колеровкой.
Степень блеска	Глубоко матовая
Расход	0,5–0,7 м <sup>2</sup> /л. На расход влияет пористость и шероховатость обрабатываемой поверхности, а также способ нанесения.
Тара	5 кг (ок. 2,7 л) и 16,5 кг (ок. 9 л).
Разбавитель	Вода
Соотношения смешивания	При необходимости, разбавить водой макс. на 1 %.
Способ нанесения	Наносится стальным шпателем, растворонасосом или распылителем с бачком (размер сопла мин. 5 мм). Отделка пластмассовым мастерком. Внимание! Перед распылением удалить из банки металлический кусок от крышки, возможно попавший туда при колеровке.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	24 часа
Термостойкость	80 °C
Сухой остаток	65 %.
Плотность	Ок. 1,8–1,9 кг/л
Хранение	Защищать от мороза.
Код	852-серия
Свидетельство о государственной регистрации	 <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

## Тунто грубозернистое покрытие

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Новая неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Выправить неровности подходящей легкой шпатлевкой серии "Престо". Загрунтовать поверхность грунтовкой "Варма". Окрасить 1–2 слоями краски "Гармония" или "Новапласт 7", заколерованными в цвет наносимого покрытия.  Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. При необходимости, выровнять неровности соответствующей шпатлевкой серии "Престо". При большом различии в цвете между подложкой и наносимым покрытием окрасить поверхность одним слоем краски "Гармония" или "Новапласт 7", заколерованных в цвет наносимого покрытия.
Окраска	Перед применением грубозернистое структурное покрытие "Тунто" тщательно перемешать. Наносить покрытие стальным шпателем в слой толщиной размера зерна. Незамедлительно (макс. через 15 мин) затереть, легко надавливая пластмассовым мастерком. Если мастерок не двигается легко по поверхности, покрытие нанесено слишком толстым слоем. Слишком толстый слой покрытия снять с обработанного участка, проводя стальным шпателем вдоль поверхности. Во избежания различий в оттенке смешать в одном сосуде достаточное количество покрытия одной партии изготовления.
Очистка инструментов	Неизрасходованное покрытие убрать с рабочих инструментов обратно в банку, чтобы избежать засорения канализации. Рабочие инструменты вымыть водой. Слегка затвердевшее покрытие рекомендуется удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу".
Уход	Очищать поверхность сухой очисткой, используя пылесос.

### ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Выполнять окрасочные работы аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

[Назад](#)